

Материалы для отделки фасадов

profilan®-color Langzeitlasur

profilan®-color Renovationsgrund

Атмосфероустойчивая лазурь на базе растительных масел. Содержит биоцидные добавки для профилактической защиты от синевы, плесени и водорослей.

profilan®-color Renovationsgrund Opalweiß

Грунтовка маскирующая на основе растворителя. Для грунтования тяжелых и неоднородных оснований.

Области применения	Для защиты и декоративной отделки изделий из древесины снаружи помещений: фасады, деревянная обшивка, балконы, изгороди, двери и окна. Идеальна и для работ по уходу и реставрации. profilan®-color Renovationsgrund Opalweiß Грунтовка для создания лессирующей оптики на посеревших и темных основаниях в сочетании с продуктом profilan®-color Langzeitlasur. Для воссоздания адгезии на тяжелых или исторических основаниях в сочетании с водными укрывными материалами из программы profilan®
Свойства	• Высокая атмосфероустойчивость • Повышенная УФ-защита на основе нано технологий • Легко наносится • Отличная адгезия • Отличная водостойкость т.н. «жемчужный эффект» • Регулирует влагообмен • Шелковисто-матовая поверхность • Мягкий запах
Состав	Алкидные смолы на основе модифицированного льняного масла, скипидар, добавки, действующие вещества.
Действующие вещества	3,0 г/кг (0,3%) IPBC
Цвета	0000 – бесцветный, 0081- Опаловый белый 0000 – бесцветный, 0101 – светлый дуб, 0150 – сосна итальянская, 0200 – сосна, 0300 – каштан, 0700– ореховое дерево, 0710 – грецкий орех, 0850– палисандр. Для наружных работ не применять только бесцветную лазурь.

	Цвета для profilan®-color Renovationsgrund 0120- Карамель, 0221 – Маис, 0506 - Лосось Окрашивание баз производится на impra®- установках. Смешанные продукты проверять пробным нанесением. Рекламации по оттенкам и продукту принимаются после устройства пробной площадки и только до начала окрашивания объекта. Позднее рекламации не принимаются.
Глянец	Шелковисто-матовый
Упаковка	Тара по 0,75, 2,5 л, 5 л и 20 л банки
Способ нанесения	Кисть
Расход	60 – 80 мл/м² на 1 рабочую операцию при окрашивании гладких оснований 80-120 мл/м² на 1 рабочую операцию при окрашивании необработанных и неоднородных оснований Расход может отличаться в зависимости от выбранной технологии, а также состояния основания. Действительный расход определяется пробным нанесением.
Подготовка основания	Основание должно быть чистое, твердое и прочное. Влажность древесины должна составлять 12-14%. Старые и посеревшие поверхности проверить на адгезию. Непрочные и посеревшие основания удалить щетками, шлиф. шкурками и т.д. Удалить пыль до нанесения покрытия. Тропические породы древесины очистить Universalverdünnung. Старые и непрочные лакокрасочные покрытия полностью удалить. Прочные отшлифовать и обеспылить. Нанесением пробной площадки проверить адгезию. Смоляные карманы и смоляную участки удалить. Выступление смолы и изменение цвета ЛКМ под воздействием смолы являются естественным явлением и не относятся к гарантийным случаям. Полностью устранить такие явления последующими слоями ЛКМ не представляется возможным. Перед началом окраски предусмотреть конструктивную и химическую защиту древесины. Дальнейшие рекомендации по подготовке основания и по конструктивной защите получить в справочном бюллетене 18 BFS. Древесину вне помещений в зависимости от требований обработать материалами profilan®-lasol B или profilan®-Holzschutzgrund B
Рекомендации по нанесению	Тщательно перемешивать перед применением и наносить в неразбавленном виде. Наносить плоской кистью с мягким ворсом по направлению волокон. Не перерабатывать при температуре ниже +5°C (окружающий воздух, основание и материал) и на прямом солнце..
Системные продукты	• profilan®-Holzschutzgrund B защитная грунтовка на растворителе • profilan®-lasol B защитная тонкослойная декоративная лазурь • profilan®-secur Isolierlack • profilan®-opac Allwetterlack

Возможные технологии	<u>Вариант 1 лессирующий</u> • 1x profilan®-Holzschutzgrund • 2x profilan®-color	<u>Вариант 2 лессирующий</u> • 1x profilan®-lasol B • 1-2x profilan®-color
	<u>Вариант 3 лессирующий</u> Ремонт. Прочное основание • 2x profilan®-color	<u>Вариант 4 лессирующий</u> Ремонт. Неоднородное основание 1-2x profilan®-color - Renovationsgrund 1-2x profilan®-color
	<u>Вариант 5 укрывной</u> Ремонт. Неоднородное основание • 1-2x profilan®-color - Renovationsgrund • 1-2x profilan®-secur Isolierlack	
	Другие технологии по запросу	
Высыхание	От пыли: 12 часов Следующая операция 24 часа Материалы на водной основе наносить не ранее, чем 48 часов Данные действительны для нормальных условий 23/50 в соответствии с DIN 50014. Высокая влажность, а также низкие температуры увеличивают время сушки	
Очистка инструмента	Уайт-спирит или скипидар.	
Температура возгорания	Выше 61 °C.	
Ограничения по применению	Не применять на древесину, которая будет в дальнейшем находится в непосредственном контакте с продуктами питания, а также с кормом для животных. Материал предназначен для профессионального применения.	
Содержание ЛОС	390-400 г/л (категория 1e /Lb): максимально 400 г/л.	
Регламент GLP	profilan®-color подлежит обязательной маркировке. Сигнальное слово: Осторожно! Пиктограмма: восклицательный знак, опасность для здоровья, окружающая среда.	
Техника безопасности	При использовании необходимо соблюдать действующие положения по охране труда и защите окружающей среды. Обеспечить хорошее проветривание. Не допускать попадания на кожу и в глаза. Запрещено применение вблизи открытых источников огня. Соблюдать меры предосторожности при работе вблизи электропроводки и переключателей. При работе с материалом защищать глаза и кожу. Во время работы использовать спецодежду, защитные перчатки и очки. profilan®-color нельзя наливать в ёмкости, предназначенные для еды, напитков и других продуктов питания. Хранить в местах, недоступных для детей и вдали от продуктов питания,	

	напитков, кормов. Во время работы запрещается принимать пищу, напитки и курить. Смоченные в материалы инструменты и ветошь хранить в закрытых негорючих емкостях. Обеспечить ежедневную утилизацию. Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным пользователям. Тушить песком и порошковыми огнетушителями. Маркировочный код Gisbau: HSM-LV 20.
Хранение и перевозка	Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару после использования хорошо закрывать. Хранить в оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам. Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре. Не транспортировать во время заморозков. Класс ADR/RID: нет.
Данное описание носит информационный характер. Ввиду разнообразного применения материалов невозможно предоставить гарантию и оценить риски в каждом конкретном случае. Это также касается случаев предоставления нами консультаций по техническим вопросам. Такие консультации предоставляются нами на основании актуальных знаний и опыта, но, без возникновения каких-либо обязательств. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде	

2019-06-13